



# 07

## AFFINITY

KONSTRUKCJA	Tuftowana 1/10" Ciężta Frise	KLASYFIKACJA OGNIOWA	EN 13501-1 B <sub>f</sub> -s1
SKŁAD RUNA	100% PA 6.6 Antron®	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE W ŚWIETLE	ISO 105-B02 ≥5
PODŁOŻE WTÓRNE	Back2Back: Podłoże z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatką z włókna szklanego, wykończone włókniną 100% PES, z 10% zawartością surowca wtórnego	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE PODCZAS TARCIA	EN ISO 105-X12 ≥4
WAGA CAŁKOWITA	Ca. 4655g/m <sup>2</sup>	ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE W KONTAKCIE Z WODĄ	EN ISO 105-E01 ≥4
CAŁKOWITA WAGA RUNA	Ca.850 g/m <sup>2</sup>	OPORNOŚĆ TERMICZNA	ISO 8302 0,051 m <sup>2</sup> K/W
WAGA RUNA PONAD PODŁOŻEM	Ca.628 g/m <sup>2</sup>	WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ	ISO 10140 ΔL: 34 dB (1 000 Hz)
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	Ca. 8,0 mm	WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU	ISO 354 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α <sub>s</sub> 0,03 0,02 0,09 0,22 0,37 0,50
WYSOKOŚĆ RUNA	Ca. 4,7 mm	TRWAŁA ANTYSTATYCZNOŚĆ	ISO 6356 ≤ 2 kV
GĘSTOŚĆ RUNA	Ca. 0,134 g/cm <sup>3</sup>	OPORNOŚĆ POPRZECZNA	ISO/DIS 10965 ≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
LICZBA PĘCZKÓW	Ca. 188.000 /m <sup>2</sup>	ROZMIAR I OPAKOWANIE	50 cm x 50 cm opakowanie: 5m <sup>2</sup> paleta: 20 opakowań
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA	EN 1307 32- LC2	LICZBA KOLORÓW	24, Inne kolory możliwe
ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA FOTELI	EN 985 A : użytkowanie ciągłe	STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN 986 max. 0,2 %
DANE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	NUMER CERTYFIKATU GUT	23793
ZABEZPIECZENIE PRZED BRUDEM	I-Protect®	BRE	ENP 428
		LEED®	Poprzez wykorzystanie płytek modulyss® we wnętrzach budynku komercyjnego można zwiększyć ocenę, jaką obiekt ten otrzyma w ramach certyfikacji LEED® Credit 4.3. Certyfikat LEED® ocenia cały budynek a nie poszczególne produkty.



modulyss®  
Zevensterrestraat 21  
B 9240 Zele  
T +32 (0)52 45 72 11  
F +32 (0)52 44 90 99  
info@modulyss.com  
www.modulyss.com